

**ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 2106461**
**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100**

ГОСТ 33133-2014

 Дата изготовления 04/06/2021  
 Дата отбора проб 04/06/2021  
 Номер партии 268  
 Номер резервуара 1426  
 Уровень наполнения(см) -  
 Масса нетто(г) 900  
 Дата проведения анализа 04/06/2021  
 Дата выдачи паспорта 04/06/2021

Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-РУ.АГ78.В.02021.20

Срок действия по 04.11.2023 г.

Продукция изготовлена под контролем системы

менеджмента качества, сертифицированной

Выдан Veritas Certification в соответствии с

требованиями ISO 9001:2015

Сертификат № RU003477 от 23.12.2020 г.

№	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС	Нормы по ГОСТ 33133-2014	Фактические данные	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	71 - 100	71 - 100	77	ГОСТ 33136
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	47	47	48.0	ГОСТ 33142
3	Растяжимость при 0 °С, см, не менее	3.7	3.7	4.4	ГОСТ 33138
4	Температура хрупкости, °С, не выше	-18	-18	Минус 21	ГОСТ 33143
	Температура вспышки, °С, не ниже	230	230	290	ГОСТ 33141
6	Изменение массы образца после старения, %, не более	0.6	0.6	0.1	ГОСТ 33140
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С, не более	7	7	6.6	ГОСТ 33140 ГОСТ 33142
8	Пенетрация, определяемая с помощью иглы, 0.1 мм, при 25 °С, менее		400*	77	EN 1426
9	Плотность при 70 °С, г/см <sup>3</sup>		Не нормируется. Определение обязательно*	0.9918	EN ISO 12185
10	Температура застывания, °С		Не нормируется. Определение обязательно*	55.0	ASTM D 938

Заключение: Качество продукции соответствует ГОСТ 33133-2014 и Техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).


Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок гарантийного использования битума не менее 12 мес. с момента изготовления.

\* - для классификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС



Начальник ОТК (нач. смены)



Мохова Н.И.

Старший лаборант



Ваулина Л.Н.

**КОПИЯ**
